



ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εργοστάσιο: Περ. Οδός Καρδίτσας – Τρικάλων - 43100 Καρδίτσα
ΤΗΛ 2441023449 FAX 2441026283, e-mail: storismenoskar@gmail.com

ΕΛΟΤ EN 12004

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ PLUS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C1TE

«Κανονική τσιμεντοειδής κόλλα, με διευρυνμένο διαθέσιμο χρόνο και μειωμένη ολίσθηση»

Χαρακτηριστικά προϊόντος(Μέθοδος ελέγχου)	Δηλωθείσα τιμή	Απαίτηση προτύπου		Κατηγορία / Σήμανση κατά EN 12004
		C1	C2	
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες (EN 1348)	1,06 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C1
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση στους +70° C για 14 ημέρες(EN 1348)	0,82 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C1
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες(EN 1348)	0,77 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C1
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης(EN 1348)	0,70 N/mm ²	>0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²	C1
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου(EN 1346)	> 30 min	> 20 min	> 20 min	
Κατακόρυφη ολίσθηση(EN 1308)	0,2 mm	< 0,5 mm	< 0,5 mm	T
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης(EN 1346)	> 30 min	> 30 min	> 30 min	E
Διαβρεκτικότητα(EN 1347)	93% μετά από 30min			

Σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης / System of assessment of performance: 3

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified

Ο κατασκευαστής / Manufacturer

Τόπος και ημερομηνία ΚΑΡΔΙΤΣΑ 20/11/2013

Υπογραφή / Signature